



## Lábzat, beton és palafesték

# Akropol

Vizes diszperziós műgyanta kötőanyagú  
Lábzat, beton és palafesték

ÉMI: A-339/2004

### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Az Akropol vizes diszperziós, akrilát kopolimer bázisú, gyárilag színezett, gyorsan száradó díszítő és felületvédő bevonóanyag. A belőle készült bevonat fagyálló, kopásálló, hosszú élettartamú.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A festék külső és belső térben egyaránt alkalmazható. Előnyös tulajdonsága alapján javasoljuk lábzatok, palából készült tetőfedő elemek (hullámpala, síkpala), beton cementvakolat és cementkötésű faforgácslapok díszítő és védő festésére.

### MŰSZAKI ADATOK

#### A festék tulajdonságai

Külső	színes, homogén diszperzió
Sűrűség (kg/m <sup>3</sup> )	1250-1350
pH	8-9
Száradási idő 20 °C-on	felületi száradás: max.1óra teljes száradás: max.24óra
Fajlagos anyagszükséglet hígítatlan festékből 2 rétegben összesen	0.15-0.30 kg/m <sup>2</sup>
VOC tartalom	max. 40g/l

#### A bevonat tulajdonságai

Külső	sima, matt fényű
Keménység (Clemen szerint)	min. 4.9 N
Tapadószilárdság	min. 1.0 N/mm <sup>2</sup>
Fagyállóság	fagyálló
Kopásállóság: 60 kg homok, koptató hatására a tömegvesztés	max. 0.15 g

### FELHASZNÁLÁS

Az alapfelület szilárd, zsír, olaj, por és egyéb szennyeződésektől mentes, légszáraz – max. 3-4 tf % nedvességtartalmú – legyen. Különösen nagy gondosságot igényel a régi palafelületek tisztítása, mert a pórusos felületen a különféle gombák és mohafélék erősen megtapadnak. Ha a felület már korábban át volt festve, akkor az esetlegesen feltáskásodott, málló festékréteget mechanikusan el kell távolítani. Ezt követően a felületet nagy nyomású vizes mosóval, vagy gőzborotvával alaposan meg kell tisztítani. A felületet meg kell szárítani, majd ezt követően lehet felhordani az alapozó- ill. festékréteget. Az alapfelület és levegő hőmérsékletének a felhordás közben, és az azt követő 1-2 napban +5 °C felett kell lennie. Az erősen szívó felületeket háromszoros mennyiségű vízzel hígított Vliesin Fixatívval kell alapozni (anyagszükséglet 0,15-0,2 l/m<sup>2</sup> hígított Vliesin Fixatív). A felület az alapozó megszáradása után (kb. 1 óra) átfesthető. A festéket 2 rétegben kell felhordani. Az első réteg festékanyaga max. 20 tömeg% vízzel hígítható. Kb. 1 óra száradási idő után hordható fel a második réteg festékanyag, melyet max. 10 tömeg% vízzel hígíthatunk. A felhordás kézi eszközökkel (ecset, kefe, teddyhenger) történhet. A szerszámok a használatot követően (5-10 percen belül) vízzel tisztíthatók.

**Megjegyzés:** Olyan felületeket, ahol mészkivirágzás látható, csak többszöri, teljes felületű, bő vizes lemosás és száradás után szabad lefesteni.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

0,15-0,30 kg/m<sup>2</sup> hígítatlan festék 2 rétegben a felület szívóképességétől függően.

### SZÍNEZHETŐSÉG

Az Akropol festék 14 alapszínben kapható, melyek egymással korlátlan arányban keverhetők. Egyedi színek keverése a Toscana vakolat színekártya alapján megrendelhetőek.

**GYÁRTJA:**

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-7370  
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKÁLRT.HU

**VEVŐSZOLGÁLAT:**

TELEFON: 1/215-0446  
TELEFAX: 1/216-1444

**FORGALMAZZÁK:**

KEMIKÁL TERÜLETI  
ÉRTÉKESÍTÉSI  
IGAZGATÓSÁGAI:

– **BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG:**  
BUDAPEST, IX.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 1/215-0446  
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– **KELET-MAGYARORSZÁG:**  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 52/471-693  
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL  
VISZONTELADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

**MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉ-  
LYESSÉG**

Az Akropol festék rendeltetésszerű használata az egészségre veszélytelen. A bőrre fröccsent anyag vizes lemosással eltávolítható, szembe fröccsenése esetén bő vízzel kell a festéket kimosni.

Veszélyesség szerinti besorolás: az Akropol nem minősül veszélyes készítménynek.

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”, jelzése: „E”

**CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS,  
SZAVATOSSÁG**

Csomagolás: 4 és 15 literes egységekben, műanyag vödörben

Tárolás: Eredeti göngyölegben, +5°C feletti hőmérsékleten, sugárzó hőtől védett, zárt helyen. **FAGYVESZÉLYES!**

Az anyag eredeti csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

**KÖRNYEZETVÉDELEM**

A festékmaradékot élővízbe vagy csatornába önteni tilos! A beszáradt festék építőipari hulladékként kezelhető.



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2008 ÁPRILISÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES.

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST.

FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

**Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW. KEMIKÁLRT.HU címen is**