



...a szakértő szakipar

TOSCANA

Univerzális alapozó

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKIENGEDÉLY SZÁMA: A-89/2006

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Diszperziós kötőanyagot tartalmazó,
univerzális mélyalapozó folyadék.
Előírásnak megfelelően vízzel hígít-
ható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Eredményesen alkalmazható festék,
vékonyvakolat felhordása, illetve fe-
lületi hibák javítása előtt beton és ha-
barcsfelületek, glettelt hőszigetelé-
sek, valamint azbesztcement, gipsz és
műkö elemek tapadásjavító alapo-
zására. Jól beszívódó diszperziós kö-
tőanyaga csökkenti, és egyenleteseb-
bé teszi az alapfelület szívóképes-
ségét, biztosítja az alap és a felület-
képző bevonat közötti kiváló tapa-
dást. Régi és új felületeken, kül- és
beltérben egyaránt használható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Folyadék:

Színe: fehér

Szaga: enyhe jellegzetes

Sűrűsége:(20°C-on) kb. 1000kg/m³

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A felületi hibákat (laza részek, fész-
kek, repedések, stb.) előzetesen ki kell
javítani, a port és minden egyéb
szennyeződést /olaj, korom, stb./, va-
lamint a nem szívóképes enyves, ka-
zeines bevonatokat maradéktalanul el
kell távolítani. Az alapozót vízzel
hígítva kell használni! A felület mi-
nőségétől is függően **kültéri** felhasz-
nálás esetén max. **1:2** arányban, **beltéri**
alkalmazásnál **1:3-3,5** arány-
ban lehet hígítani. Felhordása +5°C fölötti
hőmérsékleten, ecsettel, hen-
gerrel, vagy szórással történhet. Az alapozó
tűző napsütésben történő fel-
használása nem javasolt. A munka-
eszközök még nedves állapotban,
vízzel tisztíthatók.

A következő munkafázist az alapozó
teljes száradása előtt kezdjük meg
(„nedves a nedvesre” technológia).

Száradási idő:

20°C-on, 60 % relatív páratartalom
mellet 60-120 perc.

Kiadósság:

1 liter TOSCANA alapozó a felülettől
függően 10-15 m²-re elegendő (egy
rétegben, a megfelelő hígításban
alkalmazva) 0,1-0,12 liter/m²

EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz, egészségügyi veszélyesség tekintetében megjelölésre nem kötelezett.

Tűzvédelmi szempontból:

speciális kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Szerves oldószer-tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/g): 50 g/l (2007) Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Elsősegélynyújtás:

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Övintézkedés baleset esetén:

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl: homok, fűrészpor) itassuk fel.

TÁROLÁS

Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, hűvös helyen, +5°C fölötti hőmérsékleten.

A termék FAGYVESZÉLYES!

HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS:

A készítmény feleslegessé, illetve felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai kikeményedés után építési hulladékként kezelhetők.


Ártalmatlanítás: megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

FELHASZNÁLHATÓ

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig

TOSCANA
UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ



**MAGYAR
TERMÉK**



Gyártmányismertetőnk

Legjobb tudásunk szerint

Készült 2006 decemberben

és az újabb ismertető

megjelenéséig érvényes.

A változtatás jogát

Fenntartjuk!

Vevőszolgálatunk

Személyes, írásbeli és

Telefonon történő

Érdeklődés esetén is

Készséggel ad

Felvilágosítást.

Felhívjuk szíves figyelmét,

Hogy a termék

Felhasználásával

Kapcsolatban garanciális

Igény, csak a jelen

Kiadvány előírásainak

Betartása esetén

Érvényesíthetők.

Megfelelőségi igazolás:

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-

KvVM együttes

Rendelet szerint:

Szállítói megfeleléségi

Nyilatkozattal

Gyártja:

Kemikál Építőanyag-ipari

ZRt.

Nyíradonyi gyáregysége:

4254 Nyíradony

Széchenyi ú t105.

