



...a szakértő szakipar

# SORIFIT® FLEX

fagyálló, flexibilis fugázó

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY SZÁMA: ÉMI A-72/98

## GYÁRTJA:

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAG-IPARI  
ZRT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-7370  
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKÁLRT.HU  
INFO@KEMIKALRT.HU

## VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

## FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-  
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG  
BUDAPEST, IX. KER.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

## KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 06 52/471-693  
TELEFAX: 06 52/471-714

## VALAMINT

A KEMIKÁL ZRT  
VISZONTELADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA  
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

## ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Cementet, osztályozott homokot és műanyag adalékot tartalmazó egykomponensű, por alakú anyag. A gyártás során optimalizált összetételű keverékhez bármilyen további adalékanyag hozzáadása tilos és káros.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

SORIFIT FLEX kül- és beltérben a lapburkolatok hézagolására használható. Kitűnően alkalmazható padlófűtés, teraszok és egyéb nagyobb igénybevétel esetén, ahol a flexibilitás követelmény. A megfelelő típus kiválasztásához irányadó, hogy a fugázóanyag azonos vagy nagyobb igénybevételnek feleljen meg, mint a ragasztó. Így a SORIFIT F ragasztóval készült burkolat hézagolásához feltétlenül a SORIFIT FLEX fugázó használata javasolt.


A SORIFIT FLEX fugázók használata esetén sem hagyható el a szükséges dilatációs hézagok szakmai előírásoknak megfelelő képzése éleknél, sarkoknál, ill., ha az alap dilatált, annak hézagai fölött is.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK:

### Porkeverék

#### Színe:

- Fehér
- szürke
- bahama beige
- manhattan szürke



Halmazsűrűség: g/l, 1700

Nedvességtartalom: tömeg % max. 0,5

### Fugázóhabarcs

Keverővíz igény: 3,5 dl/1 kg por  
(20 °C-on) max. 2,5 óra

Felhasználható: + 6 °C felett

Kémhatás: lúgos

(az előírt mennyiségű vízzel keverve)

### Megkötött habarcs

Tapadó szilárdság: (28nap min.) 1.MPa

Víz és fagyállóság: kiváló

## FELHASZNÁLÁS MÓDJA

- A felület SORIFIT FLEX fugázóval a ragasztástól számított 24 óra eltelte után már hézagolható.

-.A fugázó habarcsok felhordása gumi-simítóval történik, a fugavonalakhoz képest ferdén, kb. 45° -ban.

- A felhordott habarcsot 5-10 percen belül, a felület minden irányában elhúzva kell bedolgozni, majd a fugavonalakat nedves szivaccsal átsimítani.

- A burkolat felületéről a rátapadt fugázó anyag kb. 30 perc múlva letisztítható. A szerszámokról a meg nem kötött habarcs vízzel lemosható.

- **A kész burkolatot kiszáradásáig és megszilárdulásáig semmiképpen sem érheti fagyhatás !**

Ez az időtartam a körülményektől (hőmérséklet, alapterület, ragasztó típusa, vastagsága stb.) erősen függ, javasolt a biztonságos 3 hét betartása.

### Anyagszükséglet

Kb. 1,5 kg poranyag /dm<sup>3</sup> (liter) fuga

Az átlagos anyagfelhasználás a fuga-mérettől függő,

Falon: 0,3-0,4,kg poranyag /m<sup>2</sup>.

Padlón: 0,5 - 1,3 kg poranyag /m<sup>2</sup>.

## EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A poranyagokra, illetve a cementhabarcsokra vonatkozó alapvető higiéniai szabályok, valamint az alábbi előírások betartása esetén a készítmény az egészséget nem veszélyezteti. A vízzel megkevert habarcs lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

**Tűzvesélyességi osztály:** Mérsékelt tűzveszélyes "D" Tűz esetén vagy tűzoltásnál különleges tudnivalók nincsenek.

### Veszélyességi besorolás:



R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású  
R 43 - Bőrrel érintkezve túlérzékeny-  
séget okozhat  
(szenzibilizáló hatású lehet)

### Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

S 22 - Az anyag porát nem szabad belélegezni  
S 24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

### Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A por alakú készítmények felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai, víz hozzáadásával néhány órán belül megszilárdulnak. Ilyen állapotban a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhetők.

**Kódszám: 17 09 04**

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

### Csomagolás:

5 és 20 kg-os kiszerelésben, papírzsákokban

### Tárolás:

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, fedett, hűvös helyen.

### Szavatossági idő:

A termék a gyártástól számított 12 hónap-ig használható fel.

### Szállításra vonatkozó előírások:

A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősülnek veszélyes árunak, nem megjelöléskötelesek.



**MAGYAR  
TERMÉK**



**Gyártmányismertetőnk  
Legjobb tudásunk szerint  
Készült 2006 decemberben  
és az újabb ismertető  
megjelenéséig érvényes.**

**A változtatás jogát  
Fenntartjuk!**

**Vevőszolgálatunk  
Személyes, írásbeli és  
Telefonon történő  
Érdeklődés esetén is  
Készséggel ad  
Felvilágosítást.**

**Felhívjuk szíves figyelmét,  
Hogy a termék  
Felhasználásával  
Kapcsolatban garanciális  
Igény, csak a jelen  
Kiadvány előírásainak  
Betartása esetén  
Érvényesíthetők.**

**Megfelelőségi igazolás:  
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-  
KvVM együttes**

**Rendelet szerint:  
Szállítói megfeleléségi  
Nyilatkozattal**

**Gyártja:  
Kemikál Építőanyag-ipari  
ZRt.**

**Nyíradonyi gyáregysége:  
4254 Nyíradony  
Széchenyi ú t105.**

