



...a szakértő szakipar

# SORITON® F

fagyálló, flexibilis burkolat ragasztó

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY SZÁMA: ÉMI M-2003/2004  
EURÓPAI SZABVÁNY SZERINTI BESOROLÁS: C2-TE

## GYÁRTJA:

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAG-IPARI  
ZRT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-7370  
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU  
INFO@KEMIKALRT.HU

## VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

## FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT  
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-  
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-  
MAGYARORSZÁG  
BUDAPEST, IX. KER.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 06 1/215-0446  
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 06 52/471-693  
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT  
A KEMIKÁL ZRT  
VIZSZONTÉLADÓINAK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA  
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

## ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Cementet, osztályozott homokot és műanyag adalékot tartalmazó száraz - habarcs. A gyártás során optimalizált összetételű keverékhez bármilyen további adalékanyag hozzáadása tilos és káros.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kis vízfelvételű (0-3%) gres lapok (kőporcelán), továbbá falburkoló csempe, metlachi, kerámia és mozaik burkolólapok, cement, vagy műanyag kötéstű farost, illetve gipsztáblák ragasztására, valamint cement, vagy műanyag bázisú folyékony fóliákra történő burkolásra használható, kül- és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületeken egyaránt. Előnyösen alkalmazható magasabb mechanikai igénybevételnek kitett középületek, üzemek, különösen nagy forgalomnak kitett folyosók járófelületeinél, konyhák, fürdőszobák, teraszok épület és kerítéslábazatok lapburkolási munkálataihoz.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK:

### Porkeverék

Színe: szürke és fehér kivitelen kapható

Halmazsűrűség: g/l, laza 1200-1400

Nedvességtartalom: tömeg % max. 0,5

### Ragasztóhabarcs

Keverővíz igény: 2,1 – 2,4 lit/10 kg por

Konzisztencia: plasztikus, tixotróp

Bedolgozhatóság: (20 °C-on) max. 3 óra

Nyitott idő, bőrösödés kezdete: 20 perc

Felhasználható: + 6 °C felett

### Megkötött habarcs

Tapadó szilárdság: (28 nap min.) 1.3 MPa

Víz és fagyállóság: kiváló

## FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Az előírt mennyiségű vízhez keverés közben adjuk a poranyagot – pl. 5,3-5,7 liter vízhez 25 kg (1 zsák) ragasztót, majd kb. 10 perc pihentetés után újra keverjük fel. A kívánt konzisztencia beállításához még legfeljebb 0,3 liter további víz adható. A kész ragasztóhabarcs tixotróp, könnyen felhordható anyag. A ragasztandó felület tiszta, zsír, por és laza részektől mentes legyen. Az alapfelület, az anyagok és a levegő hőmérséklete legalább +5 °C legyen. A száraz, szívóképes felületet célszerű előnedvesíteni. A megkevert ragasztó felhasználhatósági ideje 20 °C-on kb. 2 óra. A ragasztóhabarcsot fogazott simítóval, folyamatos ágyazatot kialakítva kell felhordani. Padlólapoknál, nehéz burkolólapoknál a teljes felületű ragasztás érdekében a lapok hátoldalát is kenjük be vékonyan ragasztóval. Egyszerre csak akkora felületre hordjuk fel a ragasztót, amekkorát kb. 15-20 percen belül (a ragasztó bőrösödésének megkezdődése előtt) burkolni tudunk. A ragasztóágyazat vastagsága a felület egyenletességétől és a burkolólap hátoldali profiljától függően 1,5 – 3,0 mm. Jó minőség burkolat készítéséhez teljes felületen történő ragasztást és célszerűen távtartókkal nyitott hézagképzést kell alkalmazni. Falon 3-5 mm, padlón 5-10 mm-es hézagot kell kialakítani. A műanyag távtartókat a ragasztó megkötése után feltétlenül el kell távolítani. A munkaeszközök, a habarcs megkötése előtt vízzel tisztíthatók. A SORITON® F habarccsal ragasztott burkolatot 24 óra múlva rugalmas fugázó habarccsal hézagolhatjuk (pl. Sorifit® Flex). A fugázás elkészülte után újabb 24 óra múlva a felület járható. A kész burkolatot kb. 1 hetig fagyhatás nem érheti.

A kész burkolat 24 óra múlva járható ill. 10-14 nap után vehető igénybe teljes terheléssel.



**MAGYAR  
TERMÉK**



**Gyártmányismertetőnk  
Legjobb tudásunk szerint  
Készült 2006 decemberben  
és az újabb ismertető  
megjelenéséig érvényes.**

**A változtatás jogát  
Fenntartjuk!  
Vevőszolgálatunk  
Személyes, írásbeli és  
Telefonon történő  
Érdeklődés esetén is  
Készséggel ad  
Felvilágosítást.  
Felhívjuk szíves figyelmét,  
Hogy a termék  
Felhasználásával  
Kapcsolatban garanciális  
Igény, csak a jelen  
Kiadvány előírásainak  
Betartása esetén  
Érvényesíthetők.**

**Megfelelőségi igazolás:  
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-  
KvVM együttes  
Rendelet szerint:  
Szállítói megfeleléségi  
Nyilatkozattal**

**Gyártja:  
Kemikál Építőanyag-ipari  
ZRt.**

**Nyíradonyi gyáregysége:  
4254 Nyíradony  
Széchenyi ú t105.**



### **Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:**

A por alakú készítmények felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai, víz hozzáadásával néhány órán belül megszilárdulnak. Ilyen állapotban a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhetők.

**Kódszám: 17 09 04**

**CSOMAGOLÁS,  
SZAVATOSSÁG**

**TÁROLÁS,**

### **Csomagolás:**

5 és 25 kg-os kiszerelésben,  
papírzsákban

### **Tárolás:**

Eredeti, jól zárt csomagolásban,  
száraz, fedett, hűvös helyen.

### **Szavatossági idő:**

A termék a gyártástól számított  
12 hónap- ig használható fel.

### **Szállításra vonatkozó előírások:**

A belföldi és nemzetközi elő-  
írások értelmében szállítási szem-  
pontból nem minősülnek veszé-  
lyes árunak, nem megjelöléskö-  
telesek.

### **Anyagszükséglet**

kb. 1,6 kg poranyag/m<sup>2</sup>/mm

Szükséges rétegvastagság az alap-  
felülettől és a burkolólaptól függően  
2-3 mm. (3,2-5 kg/m<sup>2</sup>)

### **EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM**

A poranyagokra, illetve a cementha-  
barcsokra vonatkozó alapvető hig-  
iéniai szabályok, valamint az alábbi e-  
lőírások betartása esetén a készítmény az  
egészséget nem veszélyezteti. A vízzel  
megkevert habarcs lúgos kém-  
hatású, bőrre vagy szembe kerülése e-  
setén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

**Tűzveszélyességi osztály:** Mérsékelt  
tűzveszélyes "D" Tűz esetén vagy  
tűzoltásnál különleges tudnivalók  
nincsenek.

### **Veszélyességi besorolás:**



R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású  
R 43 - Bőrrel érintkezve túlérzékeny-  
séget okozhat  
(szenzibilizáló hatású lehet)

### **Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:**

S 22 - Az anyag porát nem szabad  
belélegezni

S 24/25 - Kerülni kell a bőrrel való  
érintkezést és a szembejutást.