



...a szakértő szakipar

SORITON® PLUSZ

FAGYÁLLÓ BURKOLATRAGASZTÓ

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY SZÁMA: A-72/98
EURÓPAI SZABVÁNY SZERINTI BESOROLÁSA: C1-TE

GYÁRTJA:
KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:
KEMIKÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

- BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

- KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLOZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Cementet, osztályozott homokot és egyéb kötőanyagot tartalmazó szárazhabarcs. A gyártás során optimalizált összetételű keverékhez bármilyen további adalékanyag hozzáadása tilos és káros.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Falburkoló csempék, mettlachi és kerámia burkolólapok, mozaiklapok ragasztására használható kül- és beltérben, vízszintes és függőleges beton vagy vakolt felületen, átlagos igénybevétel esetén. Az átlagosnál nagyobb igénybevételű felületekhez, fűtött padlóburkolathoz és 3 % vízfelvételű burkolólapok ragasztásához felhasználása nem javasolt.

MUSZAKI JELLEMZŐK

Porkeverék

Színe: szürke
Halmazsűrűség: g/l, laza 1200-1400
Nedvességtartalom:
tömeg % max. 0,5

Ragasztóhabarcs

Keverővíz igény:
2,1 – 2,4 lit/ 10 kg por
Bedolgozhatóság:
(20 °C-on) max. 90 perc
Nyitott idő, bőrösödés kezdete:
25 perc
Felhasználható + 6 °C felett

Megkötött habarcs

Tapadó szilárdság:
(28 nap min.) 0,5 MPa

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A ragasztóhabarcs elkészítéséhez, a poranyagot az előre kimért mennyiségű vízhez kell önteni és homogénné elkeverni. A bekevert habarcsot 1-1,5 órán belül fel kell használni. A ragasztóhabarcsot 10perc pihentetést követő átkeverés után célszerűen fogazott glet vassal kell, egybefüggően (nem folt szerűen) felhordani a burkolandó felületre. Padlóburkoláshoz javasolt a burkolólap hátoldalának vékony bekenése is. A ragasztandó felület szilárd és mindennemű szennyeződéstől mentes, az alap és a levegő hőmérséklete legalább +5 °C legyen. A szakszerű burkolatképzés távtartókkal, falon 2-3, padlón 3-7 mm-es hézagképzéssel és megfelelő mozgási, tágulási hézagok kialakításával történik. A ragasztott burkolat falon 24, padlón 48 óra múlva, (pl. SORIFIT® FLEX 9 fugázó anyaggal hézagolható. A kész burkolatot kiszáradásáig és megszilárdulásáig fagyhatás nem érheti! Ez az időtartam a körülményektől (hőmérséklet, alapfelület, ragasztó vastagsága stb.) függ, javasolt a biztonságos 2 hét betartása. Az esz- közökről és burkolólapokról a meg nem kötött ragasztóhabarcs vízzel eltávolítható.

(A megadott értékek 60% relatív páratartalom mellett, 20 °C vonatkoznak.)

Anyagszükséglet

kb. 1,6 kg poranyag/m²/mm
Szükséges rétegvastagság az alapfelülettől és a burkolólaptól függően 2-3 mm. (3,2-5 kg/m²)

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A poranyagokra, illetve a cementhabarcsokra vonatkozó alapvető higiéniai szabályok, valamint az alábbi előírások betartása esetén a készítmény az egészséget nem veszélyezteti. A vízzel megkevert habarcs lúgos kémhatású, bőrre vagy szembe kerülése esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

Tűzveszélyességi osztály:

Mérsékelt tűzveszélyes "D" Tűz esetén vagy tűzoltásnál különleges tudnivalók nincsenek.

Veszélyességi besorolás:



R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású
R 43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

S 22 - Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A por alakú készítmények felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai, víz hozzáadásával néhány órán belül megszilárdulnak. Ilyen állapotban a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhetők.

Kódszám: 17 09 04

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás:

1, 5 és 25 kg-os kiszerelésben, papírszakban

Tárolás:

Eredeti, jól zárt csomagolásban, száraz, fedett, hűvös helyen.

Szavatossági idő:

A termék a gyártástól számított 12 hónapig használható fel.

Szállításra vonatkozó előírások:

A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősülnek veszélyes árunak, nem megjelölés-kötelesek.

SORITON® PLUSZ



**MAGYAR
TERMÉK**



Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2006 decemberben
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.

A változtatás jogát
Fenntartjuk!
Vevőszolgálatunk
Személyes, írásbeli és
Telefonon történő
Érdeklődés esetén is
Készséggel ad
Felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét,
Hogy a termék

Felhasználásával
Kapcsolatban garanciális
Igény, csak a jelen
Kiadvány előírásainak
Betartása esetén
Érvényesíthetők.

Megfelelőségi igazolás:
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes

Rendelet szerint:
Szállítói megfeleléségi
Nyilatkozattal

Gyártja:
Kemikál Építőanyag-ipari
ZRt.

Nyíradonyi gyáregysége:
4254 Nyíradony
Széchenyi ú t105.

