



...a szakértő szakipar

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VISZONTELADÓINK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

Breplaszta[®], Breplaszta LF[®]

Beltéri glettanyag

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT KEMIKÁL-MF 100-83 (BREPLASTA)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Kiváló minőségű fehér dolomitot és műanyag kötőanyagot tartalmazó, felhasználásra kész, optimalizált összetételű, pasztaszerű anyagok. A már hagyományosan ismert, szórható Breplasta mellett az LF típus kézi felhordásra alkalmas, igen finom szemcséjű, ún. könnyített változat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Felületi hibák javítására, illeszkedési hézagoknál végső felületkiegyenlítésre és felületképzésre alkalmasak beltérben, beton, habarcs, ill. gipszkarton felületeken. Nem vizes helyiségekben és mennyezeteken vékonyvakolatként önállóan is alkalmazhatók.

Fűtetlen, ill. vizes helyiségek (pl. fürdőszoba) falfelületeinek glettelésére a Breplasta termékeket nem javasoljuk.

Kisebb felületi hibák vékony rétegben történő javításakor, vagy ha különösen sima felület készítése szükséges, a legjobb eredmény az LF típus használatával érhető el.

Alkalmazási előnyök

- fehér szín
- kiváló tapadás
- egyszerű, szórás esetén különösen hatékony felhordás
- könnyű kenhetőség
- jó páraáteresztő-képesség
- önálló – akár mintázott – felületképzési lehetőség

MŰSZAKI ADATOK

| Jellemző | Breplasta | Breplasta LF |
|---|-----------|--------------|
| Sűrűség (g/cm ³) | kb. 1,8 | kb. 1,2 |
| pH | kb. 9 | kb. 9 |
| Nem-illó anyag tartalom (%) | kb. 52 | kb. 46 |
| Száradási idő (20 °C, 50% rel.nedv. 1 mm) | kb. 3 óra | |
| Tapadószilárdság (Mpa) | 0,9 | >1,1 |
| Max. rétegvastagság | kb.4 mm | kb.3 mm |

Alkalmazási feltételek

A glettelendő felület szilárd és megfelelően rögzített, tiszta és légszáraz legyen. A felhordás + 5°C fölé hőtől történhet. Csak belső térben, gipszfelületekre max. 75% relatív páratartalomig használhatók.

FELHASZNÁLÁS

Előkészítő műveletek

A felület síkjából kiálló egyenetlenségeket szüntessük meg.

Portalanítás után a felületi hibákat, mélyedéseket Breplastával javítsuk ki.

A gipszkarton elemek közötti nagyobb illeszkedési hézagokat megfelelő hézag-tömítő anyaggal töltjük ki. Ügyeljünk arra, hogy az elemek találkozásánál kiálló élek, sarkok ne forduljanak elő. Az illesztéseknél az első Breplasta rétegre fektessünk papír takarócsíkot, és még egyszer gletteljük át.

Az ajtókereteket, ablakokat, stb. szórás előtt fóliatakarással védjük.

Felhordás

A Breplasta LF csak kézi, a Breplasta alaptípus kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. A kézi felhordás fém-spatulával történik, technológiája megegyezik a hagyományos glettelésével.

A szóráshoz airless szórógép használata, valamint célszerűen egy zsákürítő hengeres nyomószerkezet szükséges.

Breplaszta

A felület simítása a szórás utáni 10-40 perc között a legmegfelelőbb.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

A száradási idő a körülményektől (hőmérséklet, relatív páratartalom, a légmozgás erőssége, a felület szívóképesége, alkalmazott rétegvastagság) jelentősen függ. Száradás után a felület matt, fény - és foltmentes.

Fajlagos anyagszükséglet (kg/m²):

| | Breplasta | Breplasta LF |
|---|-----------|--------------|
| Gipszkartonon felületkiegyenlítésre: | kb. 0,55 | kb. 0,35 |
| Felületképzésre 1mm-es rétegvastagságban: | kb. 1,8 | kb. 1,2 |

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

Gyengén lúgos kémhatásuk miatt felhasználáskor védőkesztyű, valamint a felület – főként fejmagasság feletti – csiszolásakor, illetve szórás esetén védőszemüveg használata javasolt. A por belégzését kerülniük.

Nem tűzveszélyes, a kémiai biztonság tekintetében veszélyesnek nem minősülő, megjelölésre nem kötelezett készítmények.

A **javítás** csiszolással és utángletteléssel végezhető.

A csiszolt felület pormentesítés után tapétázásra, festésre alkalmas.

A szórt felület simítás nélkül – különösen mennyezeten – rusztikus hatást biztosít.

Önálló felületképzésként a Breplastát teddy – hengerrel felhordva – igény szerint – változatos, egyedi felületi struktúrák is kialakíthatók.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás

A Breplasta 27 kg-os egységekben, műanyag zsákban, az LF típus 3,6 kg-os kiserelésben, műanyag vödörben kapható.

Tárolás

Tárolásuk eredeti, bontatlan csomagolásban, + 5 – +25 OC közötti hőmérsékleten, fagymentes helyen történjék.

Tárolási szavatossági idejük az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónap.



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI ÚT 105.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW.KEMIKÁLRT.HU címen is

