



...a szakértő szakipar

FALON PORGLETT

Fehér színű bel és kültéri porgelett

VÉKONYRÉTEGŰ, SZEMCSEMÉRET MAX. 40 MIKRON
VASTAGRÉTEGŰ, SZEMCSEMÉRET MAX. 200 MIKRON

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Cementet és korszerű műgyanta diszperziót is tartalmazó, por alakú felületkiegyenlítő anyagok. Különböző változatban kaphatók. A max. 40 mikron szemcse nagyságú, max. 0,5 mm rétegvastagságban alkalmazható VÉKONY glett, szemcsefinomságából következően elsősorban beltéri felhasználásra javasolt. Kis fajlagos anyagszükségletének köszönhetően kiadósága rendkívül jó. Az egy munkamenetben 3-4 mm-es rétegvastagságban is alkalmazható VASTAG változat max. szemcsemérete 200 mikron. Bel- és kültérben egyaránt alkalmazható.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakó és középületek falazatainak felületkiegyenlítésére, felületképzésére bel és kültérben, beton, téglá, vakolat és gipsz felületeken. Párás, nedves környezetben is (konyha, fürdőszoba, stb.) alkalmazhatók. Az alapfelület nedvességtartalma 3-4 m%, szilárdsága legalább Hvb 7-es minőségnek megfelelő legyen. A beton vagy vakolattal ellátott alapfelületnek legalább 14 napos korúnak kell lennie. Munkavégzés közben az alapfelület és a levegő hőmérséklete egyaránt +5 0C fölött legyen.

MUSZAKI JELLEMZŐK:

	VÉKONY	VASTAG
Vízigény (m%):	40-45	30-35
Pihentetési idő:	10-15	
Bedolgozhatósági idő (20 °C, óra):	kb. 3	
Száradási idő (óra):	1-4	
Átkeményedési idő (20 °C, óra, 1 mm):	kb. 24 óra	
Tapadószilárdsága Mpa (alapozott felületen)	>0,5 fölött	
Maximális rétegvastagság: egy rétegben (cm)	0,5	4
több rétegben	---	10-12

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felület előkészítés

A laza, porló részeket/réteget el kell távolítani. Az alapfelület 4-5 mm-t meghaladó síkbeli egyenetlenségeit hagyományos, illetve gyorskötő javítóhabarccsal lehet megszüntetni. A felületet portalanítani kell. Minden esetben célszerű, erősen szívó felületeknél azonban különösen fontos a glettelendő felület alapozása Fixatív és víz 1:3 arányú elegyével, vagy vízzel 1:1 arányban hígított Barra Emulzióval. A glettanyagot az alapozó megszáradása előtt, a még nedves felületre kell felhordani.

Anyagelőkészítés

1 kg poranyagot típusától függően 3-3,5 dl, illetve 4-4,5 dl vízzel kell bekeverni. Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port adagolni. Kisebb mennyiséget (1-2 kg) kézzel keverhetünk, nagyobb mennyiséget fúrógépre fogott keverőszárral kell összekeverni. Keverési idő: 2-4 perc. 10-15 perc pihentetés után újbóli átkeverés szükséges. A jól bekevert glettanyag csomómentes. Bedolgozhatósági ideje: kb. 3 óra

Felhordás

Kisebb felületekre kéziszerszámmal, nagyobb, egybefüggő felületekre gépi szórással célszerű felhordani. Egy munkamenetben legfeljebb a műszaki adatoknál feltüntetett maximális rétegvastagságú bevonat készíthető. Ennél nagyobb vastagság csak többrétegű felhordással biztosítható. Az egyes rétegek felhordása között 1-4 óra száradási idő szükséges. A száradási idő és így a bevonat csiszolhatósága függ a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a bevonat rétegvastagságtól, 1-2 mm vastagság esetén (20 °C-on) a felület 1-2 óra múlva átsziszolható.

A friss bevonat utókezelést nem igényel, de a gyors kiszáradástól (erős napsütéstől, túlzott melegtől, illetve gyors felmelegedéstől, huzattól) óvni kell. Az átvont felületet néhány napig fagyhatás nem érheti. A simított felület (kb. 1 mm-es bevonat esetén, 20 °C-on) néhány 1 óra múlva bármilyen diszperziós festékkel vagy szilikát festékkel átfesthető, illetve tapétázható.

Anyagszükséglet

VÉKONY változat: 0,3-0,5 kg poranyag/m²
VASTAG változat: kb. 1,6 kg
poranyag/m²/mm

EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A FALON PORGLETT a vonatkozó jogszabályi előírások alapján egészségügyi veszélyesség szempontjából – cementtartalma következtében – Xi (irritatív besorolású.) Bekeveréskor a por belélegzését kerülni el. Az alábbi előírások betartásával felhasználása azonban az egészségre veszélyt nem jelent:

Veszélyességi besorolás:



R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat
(szenzibilizáló hatású lehet)

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
Mivel a vízzel bekevert anyag lúgos kémhatású, ezért fej fölött történő munkavégzéskor és különösen gépi szórása esetén védőszemüveg viselése javasolt.

Tűzveszélyességi osztály:
Mérsékelt tűzveszélyes "D" Tűz esetén vagy tűzoltásnál különleges tudnivalók nincsenek.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
A por alakú készítmények felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai, víz hozzáadásával néhány órán belül megszilárdulnak. Ilyen állapotban a 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerint veszélyesnek nem minősülő építési hulladékként kezelhetők.

Kódszám: 17 09 04

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás:
25 kg szelepes papírzsákban, valamint 5 kg papírtasakban kerül forgalomba.

Tárolás:
Száras, fedett helyen kell tárolni és nedvességtől (víz, pára) szállítás során is védeni kell.

Szavatossági idő:
A termék a gyártástól számított 12 hónap-ig használható fel.

Szállításra vonatkozó előírások:
A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősülnek veszélyes árunak, nem megjelöléskötelesek.



MAGYAR TERMÉK



Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2006 decemberben
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.

A változtatás jogát
Fenntartjuk!
Vevőszolgálatunk
Személyes, írásbeli és
Telefonon történő
Érdeklődés esetén is
Készséggel ad
Felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét,
Hogy a termék
Felhasználásával
Kapcsolatban garanciális
Igény, csak a jelen
Kiadvány előírásainak
Betartása esetén
Érvényesíthetők.

Megfelelőségi igazolás:
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes
Rendelet szerint:
Szállítói megfeleléségi
Nyilatkozattal

Gyártja:
Kemikál Építőanyag-ipari
ZRt.

Nyíradonyi gyáregysége:
4254 Nyíradony
Széchenyi ú t105.

