



...a szakértő szakipar

# Sorigipsz

Beltéri hézagoló glett

## GYÁRTJA:

KEMIKÁL  
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 1/215-7370  
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU  
WWW.KEMIKALRT.HU

## VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446  
TELEFAX: 1/216-1444

## FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI  
ÉRTÉKESÍTÉSI  
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT  
MAGYARORSZÁG:  
BUDAPEST, IX.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: 1/215-0446  
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: 52/471-693  
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL  
VISONTELADÓINK  
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

## ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Fehér színű, egykomponensű, por alakú anyag.

Műanyag adalékai jó tapadást, repedésmentességet és könnyű bedolgozhatóságot, válogatott töltőanyagai jó csiszolhatóságot biztosítanak az anyagnak.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Elsősorban szerelt gipszkarton válaszfalak (3-15 mm-es) fugáinak kitöltésére alkalmazható, de szilikátbázisú felületeken kitörések, lyukak javítására is használhatjuk. Alkalmas nem vízes helyiségekben nagyobb felületek glettelésére is. Járófelületekre nem használható.

## FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A habarcs készítéséhez a poranyagot az előre kimért mennyiségű vízhez kell több részletben, keverés közben hozzáönteni.

1 kg poranyaghoz kb. 4 dl víz szükséges. Egyszerre csak annyi fugázót keverjünk be, amennyit 1/2 óra alatt felhasználunk.

A fugákat előzetesen portalanítani kell. Az alapfelület zsírtól, olajtól egyéb szennyeződéstől mentes legyen.

A habarcsot kenőlapáttal (spakli) juttassuk a fugába, hozzuk síkba, hagyjuk megszáradni.

Kötésidő (20°C-on) kb. 2 óra. A fugázó 4 óra múlva csiszolható.

Nagyobb felületek glettelésénél, illetve nagyobb kitörések javítása előtt alapo-

zást javasolunk háromszoros mennyiségű vízzel hígított Vliesin Fixatívval. A glettréteg vastagsága 0,5-1 mm lehet. A javított, glettel felület diszperziós festékkel ( kivéve szilikátfesték) átfesthető, tapétázható.

Anyagszükséglet poranyagból: 2-2,5 kg/ liter hézag, illetve glettelésnél 2-2,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

A használt munkaeszközök az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék a vonatkozó jogszabály alapján egészségügyi veszélyesség szerint nem osztályozható, megjelölésre nem kötelezett.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Felhasználása közben az általában szokásos higiéniai követelményeket kell betartani. A poranyag belégzését kerülni.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

### Csomagolás

5 és 20 kg-os papírzsáokban

### Tárolás

Száraz, nedvességtől védett helyen. Nem fagyveszélyes.

### Szavatossági idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónap

GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL



KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.

### MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL