

Alkalmazás gyorsan kötő javítóhabarcsként

A Soriplan Rapidot – még a víz hozzáadása előtt – különböző arányban tiszta, száraz kvarchomokkal keverve tetés szerinti, 5 és 20 perc közötti kötésidőjű javítóhabarcsok állíthatók elő.

Keverési arány:

Soriplan Rapid 1 tömegrész:kvarchomok 1-3 tömegrész:víz 0,5-1,0 tömegrész

A fenti arányokon belül több víz valamivel hosszabb idejű bedolgozhatóságot, több homok lassúbb kötést, de az adagolás növelésével csökkenő szilárdságot is eredményez.

A kitöltendő helyet még a Soriplan Rapid bekeverése előtt fecskefarok-szerűen ki kell mélyíteni (a laza felületrészeket maradéktalanul el kell távolítani), a javítandó felületet vízzel alaposan át kell nedvesíteni.

A habarcs felhordása hagyományos kőműves eszközökkel történik. Az anyaggal kitöltött részeket kikeményedésig újra simítani, mozgatni nem szabad!

ANYAGSZÜKSÉGLET

A kitöltendő térfogat minden literére kb. 1,6 kg Soriplan Rapid szárazhabarccsal lehet számolni, amely természetesen kvarchomokkal való töltés esetén csökken.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

A poranyagokra, ill. a cementhabarcsra vonatkozó előírásokat kell betartani. Az anyag nem tűzveszélyes.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás

20 kg-onként talpas, szelepes papírszakban, valamint 4 kg-onként papírtasakban.

Tárolás

Fedett, száraz, hűvös helyen

Szállítás

Nedvességtől védve

Szavatossági idő

Az előírt tárolási körülmények között, eredeti csomagolásban a gyártástól számított 9 hónap.

Soriplan Rapid



GYÁRTÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2004. NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT: SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL

GYÁRTJA:

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY,
SZÉCHENYI ÚT 105.



Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti a WWW.KEMIKALRT.HU. és a WWW.KEMIKALRT.HU címen is



...a szakértő szakipar

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VIZSONTELADÓINK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

Soriplan® Rapid

kloridmentes gyorskötő szárazhabarcs

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Szürkés színű, speciális adalékanyagokat tartalmazó szilikátbázisú poranyag.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Jól alkalmazható szerelőmunkákhoz, nyílászárók rögzítéséhez, lehorgonyzásokhoz, tiplik, tartóvasak stb. rögzítéséhez, valamint beton- és cementhabarcs-vakolat felületek utólagos, gyors javításához (kitörések, fészkek, egyéb hibahelyek), bel- és kültérben is.

Használható váratlan vízbetörések, csőmeghibásodások – szakszerű kijavításig történő – azonnali hártására is.

A Soriplan Rapid alkalmazásának előnyei

- vízzel elkeverve képlékeny, jól formázható masszát ad, mely gyorsan megköt és percekben belül terhelhető;
- kloridmentes, nem okoz kivirágzásokat, a vasszerelvények korróziós károsodását megakadályozza;
- a poranyagot kvarchomokkal keverve a kötési idő szabályozható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	1 óra	1 nap	28 nap
Hajlítószilárdság (3:1), Mpa	1,4-1,6	2,2-2,4	5,3-5,5
Hajlítószilárdság (1:1:0,5), Mpa	0,6-0,8	1,5-1,7	4,6-4,8
Nyomószilárdság (3:1), Mpa	1,5-1,7	4,0-4,2	24,0-28,0
Nyomószilárdság (1:1:0,5), Mpa	1,4-1,6	2,4-2,6	9,0-11,0
Zsugorodás, %, legfeljebb		0,4	

Megjegyzés: A táblázatban zárójelben az adott szilárdsági méréshez alkalmazott víz-adagolást adtuk meg (Soriplan Rapid por : víz tömegarány 2:1 és 3:1).

FELHASZNÁLÁS

A Soriplan Rapid más kötőanyagokkal (cement, mész, gipsz) nem keverhető!

Alkalmazás gyorskötő habarcsként

Kisebb hibahelyek javítására, ill. gyorsrögzítésre, valamint vízbetörés hártására a poranyaghoz csak vizet kell adni. Egyszerre csak annyi anyagot szabad megkeverni, amennyi 1-3 percen belül felhasználásra kerül.

Keverési arány

Soriplan Rapid 2 tömegrész:
víz 1 tömegrész

Simítómasszához (sűrűbb) és vízbetörésnél:

Soriplan Rapid 3 tömegrész:
víz 1 tömegrész

A keveréket pusztán kézzel vagy alkalmas (sima felületű fém vagy műanyag) szerszámmal, pl. vakolókanállal azonnal a vízbetörés helyére, a nyílásba kell szorítani és három percig – illetve, míg meg nem köt, - nem mozgatva ott tartani. Fontos tudni, hogy a Soriplan Rapid kötési ideje alacsony környezeti hőmérséklet esetén megnő, ez szükség esetén langyos vagy meleg keverővíz használatával ellensúlyozható. A munka sikeres elvégzéséhez gyakorlat szükséges!