



...a szakértő szakipar

SORIPON[®] EXPRESSZ

Gyorskötő, kül- és beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő

TIPUSVIZSGÁLATI JK: M - 3010/2007

GYÁRTJA:
KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKÁLRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:
KEMIKÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

**BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG**
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Soripon[®] Expressz önterülő, gyorskötő aljzatkiegyenlítő cementbázisú, szürke, homogén por, az előírt mennyiségű vízzel megkeverve jó önterülő képességű, gyorskötő, megszilárdulása után vízszintes, kemény, sima felületet biztosító anyag.

A Soripon[®] Expressz nagyobb mechanikai és kültéri igénybevételeknek is megfelel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Soripon[®] Expressz betonfelületek kültéri és beltéri kerámiaburkolatok, vagy egyéb merev burkolatok, PVC, padlószőnyeg, valamint ragasztott parketta alatti, padlófűtés fölötti aljzatkiegyenlítésére alkalmas.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A Soripon[®] Extra aljzatkiegyenlítő habarcs csak tiszta (zsírtól, olajtól, portól és mindenféle más szennyeződéstől mentes), legalább C 12 szilárdságú alapfelületre hőérlelt vagy természetes szilárdulású aljzatbeton, könnyű beton, Soriplan BJ-vel vagy hasonlóan szilárd cementhabarccsal simított felület, stb. kerülhetnek. A betonalap dilatációit az aljzatkiegyenlítő rétegen át kell vezetni. Egybe függő felületen a Soripon[®] Expressz aljzatkiegyenlítést legalább 25 m²-enként (ill. ha a felület átlója 7-8 m-nél nagyobb) dilatálni kell. Felhordás előtt alapozó használata szükséges.


Alapozás

A Soripon[®] Expressz felhordása előtt az alapfelületet háromszoros mennyiségű vízzel hígított Soripon[®] alapozó emulzióval kell alapozni. Anyagszükséglet: 0,2 - 0,4 kg/m² hígított emulzió a felület szívóképességétől függően (0,05 - 0,10 kg/m² hígítatlan alapozóra számítva). Nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett padló szerkezet esetén az aljzatkiegyenlítőnek is nagyobb tapadósszilárdságot kell teljesítenie. Ilyen esetekben a Soripon[®] Expressz alapozásához a Barra[®] Emulziót javasoljuk.

Nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett padló szerkezet esetén az aljzatkiegyenlítőnek is nagyobb tapadó szilárdságot kell teljesítenie. Ilyen esetekben a Soripon[®] Expressz alapozását Barra Emulzióval kell elvégezni.

Habarcskészítés

A Soripon[®] Expressz keverését célszerű lassú fordulatszámú fúrógépbe befogott keverőszárral végezni, 1 kg szárazanyagot kb. 0,25 liter hideg vízzel csomómentes, homogén, híg-folyós habarccsá keverjük. A szárazanyagot az előírt mennyiségű vízbe, állandó keverés mellett (kb. 2 perc) folyamatosan adagoljuk. A be-kevert Soripon[®] Expressz aljzatki-egyenlítőt kb. 2 percre pihentetni kell. A habarcsot pihentetés után újra átkeverjük, majd felöntjük. A bekevert habarcsot 20 percen belül fel kell használni. Javasolt keverési arány: kb. 6 - 6,5 liter vízhez 25 kg poranyag (egy zsák)



**MAGYAR
TERMÉK**



Gyártmányismertetőnk
Legjobb tudásunk szerint
Készült 2007 március
és az újabb ismertető
megjelenéséig érvényes.
A változtatás jogát
Fenntartjuk!
Vevőszolgálatunk
Személyes, írásbeli és
Telefonon történő
Érdeklődés esetén is
Készszéggel ad
Felvilágosítást.
Felhívjuk szíves figyelmét,
Hogy a termék
Felhasználásával
Kapcsolatban garanciális
Igény, csak a jelen
Kiadvány előírásainak
Betartása esetén
Érvényesíthetők.
Megfelelőségi igazolás:
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes
Rendelet szerint:
Szállítói megfeleléségi
Nyilatkozattal
Gyártja:
Kemikál Építőanyag-ipari
ZRT.
Nyíradonyi gyáregysége:
4254 Nyíradony
Széchenyi ú t105.



Habarcscs felhordása

A leírtak szerint előkészített aljzatra az alapozást követő kb. 30 - 40 percen belül, de feltétlenül az alapozó teljes megszáradása előtt fel kell hordani a bekevert habarcscsot (ún. „nedves a nedvesre” technológia). Az alapozó száradási ideje a helyi körülményektől jelentősen függ (léghőmérséklet, szellőzés, stb.). A megkevert habarcscsot lehetőleg folyamatosan és egyenletesen kell az aljzatra felönteni, majd rozsdamentes acél vagy műanyag glettvassal a felületen szétteríteni. A szétterítésnél adódó anyagfodrosodás az anyag önterülő képessége miatt kiegyenlítődik. Az aljzatkiegyenlítő habarcscsot csak +10 °C - +28 °C közötti aljzat és léghőmérséklet esetén alkalmazzuk. A Soripon[®] Expressz habarcscsot legalább átlagosan 2-3 mm-es rétegvastagságban kell felhordani, bár simítással helyenként 1,0 mm alatti, vékony réteg is létrehozható. Maximális átlagos rétegvastagság egy rétegben 5 mm (min. 2, max. 15 mm). A kötés és szilárdulás üteme a környezeti tényezőktől - főleg a hőfoktól - erősen függ, de 20 °C körüli hőmérsékleten az aljzatkiegyenlítés 2-3 óra elteltével járható, 24-48 óra, múlva burkolható. A kész bevonatot 2 hétig erős napsütéstől, huzattól és fagyhatástól védeni kell.

EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

A Soripon[®]Expressz habarcscs felhasználása során a cementre, ill. a cement-habarcscsra vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
Az említett más termékek ilyen irányú tudnivalóit gyártmányismertetőik, ill. göngyölegeik címkéi tartalmazzák.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

S 22 - Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
Munkahelyi megengedett határkoncentráció: (totálpor) max. 10 mg/m³
Általános védő és higiéniai intézkedések tekintetében a szakmai biztonsági előírásokat kell figyelembe venni.

Tűzveszélyességi osztály:

A poranyagok **nem tűzveszélyesek**, tűzveszélyességi osztály "E".

Veszélyességi besorolás:



R 36/38 - Szem- és bőrizgató hatású
R 43 - Bőrrel érintkezve túlérzékeny- séget okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás:

A Soripon[®]Expressz poranyag 25 kg-onként műanyag betétes papírzsákban, kerül forgalomba.

Tárolás:

A Soripon[®]Extra hűvös, száraz, fedett helyen, A poranyagokat tárolás, szállítás során víztől és nedvességtől (párától) védeni kell.