



...a szakértő szakipar

Bornit®-Bitumen Latex Super UV

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-7370
TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446
TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI
ÉRTÉKESÍTÉSI
IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 1/215-0446
TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 52/471-693
FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Kaucsuk-latex-szel magasan modifikált, kül- és beltérben egyaránt használható, oldószermentes bitumenemulzió. Megkötött állapotban a bevonat időjárás- és UV álló, számos kémiai behatásnak, pl. gombásodásnak, rothadásnak is ellenáll. Átszáradás után nagyrugalmasságú, repedésáthidaló bevonatot képez.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A Bornit-Bitumen Latex Super UV épület-szerkezetek (pince, épületalapok, stb...) talajnedvesség elleni védelmére, valamint előreregedett bitumenes lapostető-szigetelések felújítására és új beton tetőfelületek (pld. kész-garázsok) védelmére alkalmas. A termék beton, vakolat, kifugázott téglafal és bitumenes alapfelületekre alkalmazható. Felhasználható köz- és magánépítési szigeteléseként vízszintes felületeken is (pld. balkonok, teraszok pincepadlók) az esztrich- vagy lapburkolat alá.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- nagyrugalmasságú, repedésáthidaló-képessége max. 5mm
- egyszerűen felhordható és felhasználásra kész
- szakadási nyúlása 370%
- oldószermentes, környezetkímélő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fekete
Sűrűség:	kb. 0,93 g/cm ³
Konzisztencia:	sűrűn folyó, tixotrop
Hőállóság:	kb. +100°C
Szakadási nyúlás	370%
Vízzáróság (2bar, 8 óra)	vízzáró
Páraáteresztő-képesség:	0,31g/m ² nap
Hígíthatóság:	vízzel
Felhasználási hőmérséklet-határok:	+5 – + 35°C



FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

Az alapfelület teherbíró, szilárd és mindennemű szennyeződéstől (olaj, zsír, por, stb...) mentes legyen. Enyhén nedves alapfelületre felhordható, de az álló vizet a felületről előzetesen el kell távolítani. Lapostetőkre történő felhasználás esetén a tető lejtése legalább 3o legyen. Felhasználás előtt a terméket jól fel kell keverni. Felhordása előzetesen benedvesített teddy-hengerrel, seprűvel, kefével vagy megfelelő airless szórókészülékkel történhet. Szóráshoz kevés vízzel hígítva állítható be a kívánt konzisztencia.

Erősen szívó, illetve homokszórt felületeket javasolt 1:1 arányban vízzel hígított Bornit Bitumen Latex Super UV-val előkezelni.

A bevonatot legalább 2 hígítatlan rétegben kell készíteni. A második réteget az előző száradása után lehet felhordani. A bevonatba ágyazott üveghálóval a mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás növelhető. Átszáradás után víz- és időjárásálló.

A bevonat készítésére száraz, eső-, köd és fagymentes időjárás alkalmas. Felhasználás közben az alapfelület és a környezet hőmérséklete legalább +5°C, legfeljebb azonban + 35°C lehet.

A felhordást követő 2 napon át a bevonatot esőtől és fagytól védeni kell!

A munkaeszközök – közvetlenül a használat után – vízzel tisztíthatók.

Fajlagos anyagszükséglet: kb. 0,8 liter/m² rétegenként

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A készítmény szakszerű felhasználás mellett az egészségre veszélyt nem jelent, a vonatkozó rendelet értelmében megjelölésre nem kötelezett.

A felhasználásra alkalmatlanná vált anyagmaradék, illetve a szennyezett csomagolóanyag nem veszélyes hulladék.

Hulladék-kód: 08 04 03

Újrahasználtra a tiszta, anyagmaradványoktól mentes csomagolóanyag alkalmazható.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, hűvös, de fagymentes helyen. FAGYVESZÉLYES!

Felhasználható

A gyártástól számított legalább 12 hónapig

Szállítás

Szállítási szempontból nem veszélyes áru, nem tartozik az ADR hatálya alá.

Csomagolás

Fémdobozban, 25 literes egységekben.



BORNIT

Die starke Marke für den Bau



KEMIKÁL®

GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2005. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT, SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL.

GYÁRTJA:
BORNIPWERK ASCHENBORN GMBH
NÉMETORSZÁG
08056 ZWICKAU

**KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI
FORGALMAZÓ:**
KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.

