



DUNAPLASZT Magasfényű zománc

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges alkidműgyanta kombináció kötőanyagot, pigmenteket és adalékanyagokat tartalmazó zománcfesték.

BTO 2430122500

Választék:

DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománcok fényes változatban készülnek.

Fehér	100	Barna	500
Szürke	200	Zöld	600
Fekete	300	Kék	721
Sárga	400	Piros	821
Okker	450	Bordó	830

Alkalmazási terület: Alapozott fafelületek – nyílászáró szerkezetek, bútorok stb. – és különböző rendeltetésű, korróziógátló alapozóval bevont fémfelületek (kerítés stb.) átvonó festésére alkalmazhatók, mind kültéri, mind beltéri igénybevétel esetén. A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománc bevonata az időjárás behatásainak tartósan ellenáll. Ecsettel, sűrített levegős pisztollyal könnyen felhordhatók, kiválóan terülnek, *rugalmas, kemény, tetszetős bevonatot adnak.*

Minőségi jellemzők:

- Külső:..... átlátszatlan, homogén eloszlású szuszpenziók
- Kifolyási idő 20 °C-on, (MSZ EN 535:1994)
 mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min..... 150
- Nem illó anyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992)
 105 °C-on 2 óra, %, min..... 65
- Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993), μ m, max..... 10
- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), óra, max.
 1. fokozat..... 5
 5. fokozat..... 24
- Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) 20 °C-on..... a felhordást követően 24 óra múlva
- Bevonat külseje..... egyenletes, magasfényű, szemcsementes
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), fokozat..... 0
- Rugalmasság, hajlítással (MSZ 9640/5:1987), mm., max..... 3
- Rugalmasság, Erichsen (MSZ 9640/6:1987), mm., min..... 7
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)..... 6-8 m²/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 24 hónapig.

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban és 25 literes ónozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománcot a megfelelően előkészített, előkezelt, alapozott fa-, műfafelületekre és korróziógátló alapozóval bevont, szükség esetén DUNALUX L TÖLTŐALAPOZÓVAL festett fémfelületekre javasoljuk felhordani.

Az alaposan felkevert festéket lakkbenzinnel kell az alkalmazott felhordási technológiának megfelelő konzisztenciára hígítani.

Az alapozott fa-, ill. korróziógátló alapozóval ellátott fémfelületekre ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással vihető fel.

A DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománc alkalmazható felújító jellegű munkáknál is.

A felújítandó – korábban olajfestékkel, szintetikus zománcfestékkel bevont- ép bevonat csiszolás, portalanítás után festhető át a DUNAPLASZT MAGASFÉNYŰ zománccal.

Hígítás: Lakkbenzinnel.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz és robbanásveszélyes!

Egészségre káros anyagtartalom: kb. 1% xilol és 10-25 % lakkbenzin

VOC tartalom: 400 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes.

R 20/21 Belélegezve ártalmas és bőrrel érintkezve ártalmas

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1 Elzárva tartandó

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szeme jutását.

S 29 Csatornába engedni nem szabad

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

2008.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.