



...a szakértő szakipar

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAG-IPARI ZRT.

1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Tel: 1/215-0446; Fax: 1/216-1444

4300 Debrecen, Monostorpályi út 5.

Tel: 52/471-693; Fax: 52/471-714

TOSCANA COLOR

MINŐSÉGI BELTÉRI FALFESTÉK

Kermi eng. szám: E -2007/000295-1

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK:

Vizes diszperziós kötőanyagú, válogatott töltőanyagokat tartalmazó, több színben és bázisban gyártott beltéri falfesték.

- A festék kiváló fedőképességű, egy de maximum kettő rétegben már teljes takarást biztosít.
- A bevonat jó lég- és páraáteresztő, lemosható, dörzsálló, higiénikus, könnyen tisztítható.
- Cseppmentes konzisztenciája következtében mennyezetre is kényelmesen felhordható.
- Dekoratív megjelenésű, matt, tartós felületet ad.
- Környezetkímélő, vízzel hígítható, az egészségre ártalmas anyagokat nem tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET.

Alkalmazható beltérben

Beton, simított vakolat, farostlemez, gipszkarton, gipszes vakolat felületek, valamint üvegszálás és fűrészesporos tapéták festésére, stb. lakó- és középületekben egyaránt. Optimálisan beállított alkalmazástechnikai tulajdonságainak köszönhetően, kényelmes, **gyors, tiszta, szagtalan**

Felület előkészítés:

A **TOSCANA COLOR** beltéri festék felhordása előtt a pergő, laza, gyenge szilárdságú részeket, rétegeket el kell távolítani, az esetleges vakolat-hibákat ki kell javítani. Az elégtelen tapadású korábbi festék-rétegeket szintén el kell távolítani, majd a falfelületet – célszerűen jó páradiffúziójú glettanyaggal, (pl. Breplasta, Falon porglett) kiegyenlíteni, átsimítani.

Tapétázott, valamint porózus, erősen szívó alapfelületek esetén a festés előtt 3-4 szerez mennyiségű vízzel hígított Toscana Univerzális Alapozóval alapozás szükséges.

Felhordás:

A **TOSCANA COLOR** minőségi falfesték ecsettel, illetve hengerezéssel hordható fel. A felhordási módnak leginkább megfelelő konzisztencia beállításához a festék **legfeljebb 10% vízzel hígítható**. A színezett termék színhatását, a kiválasztott szín megfelelőségét célszerű először próbafelületen ellenőrizni. A színazonosság érdekében az egybefüggő felületekhez szükséges teljes anyagmennyiséget –különböző gyártási dátumú kiserelések esetén feltétlenül- homogénizálni kell.

Kiadósság: 12-14 m²/ liter

A festékbevonat száradási ideje +20°C hőmérsékleten, 55% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra.

Felhordási hőmérséklet-tartomány: +5 – +30 °C

A munkaeszközök a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM

A **TOSCANA COLOR** falfesték rendeltetésszerű felhasználás esetén az egészségre veszélyt nem jelent, a vonatkozó jogszabály szerint egészségügyi veszélyesség szerint nem osztályozható, megjelölésre nem kötelezett. Felhasználásakor a festési munkák során szokásosan érvényes higiéniai követelményeket és munkabiztonsági előírásokat kell betartani.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Csomagolás: Műanyag vödörben, 5 literes egységekben

Tárolás: Jól lezárt csomagolásban, hűvös, száraz, fedett helyen. **Fagyveszélyes!**

Szavatossági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónap.

Gyártó: KEMIKÁL Építőanyag-ipari ZRt. Építési Műgyantagyár 4254 Nyíradony

135 éve a Magyar építőiparban.

www.kemikalrt.hu

info@kemikalrt.hu