



DUNAPLASZT PRIMER

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Polivinilbutirál alapú, fenolműgyantát, akrilgyantát tartalmazó egykomponensű, fizikai úton száradó alapozó.

Passzíváló hatású pigment és foszfor összetevői biztosítják egy jó műhelyalapozó Shop-Primer tulajdonságait.

BTO szám: 2430125700

Választék:

DUNAPLASZT PRIMER fekete 300

DUNAPLASZT PRIMER krém 420

DUNAPLASZT PRIMER szürke 200

DUNAPLASZT PRIMER vörös 800

Alkalmazási terület: Fémfelületek acél, alumínium, horganyzott acél, ötvözött acél, réz felületek kombinált hatású alapozó festésére szolgál.

Egy ideiglenes korrózióvédelmet biztosít (6 hónap fedett helyen), elősegíti a következő rétegek tapadását a felületen, pigment tartalma következtében passzíváló hatású, korróziógátló alapozóként, foszforsav tartalma miatt Wash Primer-ként működik. 20 µm rétegvastagságban alkalmazva hegeszthető. Egyesíti a korróziógátló alapozó és az átmeneti védelmet biztosító Shop-primer összes jó tulajdonságát.

Minőségi jellemzők:

- Külső:.....különböző színű homogén, laza üledékkel rendelkező szuszpenzió.
- Kifolyási idő 20 °C-on, (MSZ EN 535:1994)
 mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve, s, min.....30
- Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max.....20
- Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003),
 125 °C-on, 1 óra, %, min.36
- Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993), 20 °C-on, max.
 1. fokozat, perc.....20
 5. fokozat, óra.....1
- Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979), 20 °C-on
 Alkid, PUR, Epoxi, vízzel híg.....a felhordást követően 1 órán belül
 Vinilkopolimer, klórkaucsuk.....a felhordást követően 4 órán belül
- Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999), 16 óra kondicionálás
 23±2 °C-on, fokozat.....0
- Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, min.....7
- Ütésállóság (MSZ 9640/9:1980), cm, (1000 g).....60
- Kiadósság (MSZ 9650/22:1989).....min. 8-10 m²/kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva a gyártástól számítva 12 hónap.

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes ónozott dobozban és 25 kg-os ónozott acéllemez kannában.

Használat: Alkalmazás előtt az esetlegesen meglévő laza üledéket fel kell keverni. Hígítani mártáshoz 15 sec-ra, ecseteléshez 25 sec-ra Izofix hígítóval, szóráshoz pedig Nitro hígítóval 20-22 sec-ra mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve beállítani. A felületet festés előtt oxidmentesíteni és olajmentesíteni kell. Festés előtt felületkezelő szerek pl.(foszfátzó, kromatózó szerek) használata nem ajánlott, tapadási problémák léphetnek fel. Javasolt rétegvastagság hegesztendő daraboknál 18-20 μ m egyébként 20-25 μ m. Klórkaucsuk és vinilkopolimer alapú festékek kivételével, már 4 óra elteltével átfesthető. Ideiglenes védelmet fedett helyen tárolva 6 hónapig nyújt.

Hígítás: Ecseteléshez és mártáshoz Izofix hígító, szóráshoz Nitro hígító alkalmas.

Tűzvédelmi előírás: Tűzveszélyességi fokozat I. Fokozottan tűz és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: 20-30 % izopropil alkoholt, 10-15 % metil-etil-ketont, 10-13% izobutilalkoholt, 5-8% cinkfoszfátot tartalmaz.

VOC tartalom: 670 g/l

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 11 Tűzveszélyes.
- R 20 Belélegezve ártalmas.
- R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
- R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1 Elzárva tartandó
- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 3/7/9 Az edényzet jól lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen tárolandó.
- S 16 Gyűjtőforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
- S 25 Kerülni kell a szembejutást.
- S 29 Csatornába engedni nem szabad.
- S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
- S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
- S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

2007.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.