

Supralux



Supralux Gemini parkettalakk

SZÍNTELEN, KÉTKOMPONENSŰ LAKK

Leírás: Kétkomponensű, színtelen parkettalakk.

Felületek: Parketta és egyéb beltéri fafelületek lakkozására. Új, valamint már használt parketta- ill. fafelületek bevonására egyaránt használható.

Tulajdonságok: Bevonata magassfényű és selyemfényű, jó kopásállósággal rendelkezik.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. Az új parkettának teljesen száraznak és szennyeződésmentesnek kell lennie. Egyes faféleségeknél (pl. bükkfa) enyhe sötétedés mutatkozhat, ezért ajánlatos kis felületen próbálakkozást végezni. Supralux GEMINI-vel már lakkozott parkettánál, ha a felület csak kis mértékben meghibásodott, elegendő a kézi csiszolás; nagy mértékben hibás felületekről azonban gépi csiszolással el kell távolítani a régi bevonatot, majd portalanítani, zsírtalanítani kell és lakkozási próbát kell végezni. Régi, viaszos, beeresztett vagy más felületkezelő anyaggal (pl. BOLOVIT, FLOROVIT) kezelt parkettát géppel kell csiszolni. Csiszolás után itt is lakkozási próbát kell végezni. A próba során jelentkező sötétedés, elszíneződés a nem elég mély csiszolás eredménye is lehet. A nem kívánt sötétedés, elszíneződés esetleg Supralux TIVINIL parketta alapozóval csökkenthető. Felhasználáskor a lakk és a munkatér hőmérséklete 20-25 °C legyen. A lakkozás előtt a parkettalakk két komponensét az előírt arányban (3 rész „A” komponens 1 rész „B” komponenssel) alaposan össze kell keverni. Az összekevert lakkot 6 órán belül fel kell használni, mert ezen túl nagyon besűrűsödik. A parkettalakk felhordása ecseteléssel történik. Hígítás általában nem szükséges. Ha a lakk nehezen ecsetelhető a felhasználás közbeni lassú besűrűsödés következtében, kis mennyiségű Supralux Gemini hígítóval lehet hígítani. Az egyes rétegek felhordása az előző réteg felvitele után min. 16 óra múlva (fatárgyak lakkozásánál 4 óra múlva) történhet. Az újabb réteg felhordása előtt ajánlatos a felületet finomszemcséjű csiszolóvászonnal megcsiszolni, majd portalanítani. A lakkozott parkettát a lakk teljes átkeményedése után (min. 1-2 nap) szabad igénybe venni. Tornaterem, táncterem, iskola és egyéb, nagy igénybevételnek kitett felületek esetén használatba vétel legálább 15 nap várakozási időt kell biztosítani.

Javasolt bevonatrendszerek

Új és használt felületekre:

Alapozó réteg	Supralux Gemini parkettalakk
Közbenső réteg	Supralux Gemini parkettalakk
Átvonó réteg	Supralux Gemini parkettalakk

Bevonatrendszer Supralux TIVINIL vagy Supralux Gemini parketta alapozóval:

Alapozó réteg	Supralux TIVINIL parketta alapozó
Közbenső réteg*	Supralux Gemini parkettalakk
Átvonó réteg	Supralux parkettalakk

Gyakorlati információk

Kiszerezés: „A” komponens 1,87 L; 3 L és 21 L
„B” komponens 0,63 L; 1 L és 3,5 L
A+B ikercsomag: 0,75 L

Keverési arány: 3 rész „A” komponenshez. 1 rész „B” komponens.

Felhasználhatóság: összekeverés után 6 órán belül.

Alapozó: Supralux Tivinil.

Hígítás: hígítani nem kell; szükség esetén Supralux Gemini észter hígítóval.

Száradási idő 20 °C-on: porszáraz: 3 óra, teljesen száraz: 16 óra

Átfesthetőség önmagával: parkettán 16 óra után, fatárgyaknál 4 óra múlva.

Felhordási módok: ecsetelés.

Igénybevétel: átkeményedés után (3-5 nap), nagy igénybevétel esetén (pl. iskola, tornaterem) legalább 15 nap múlva.

Kiadósság: kb. 8 m²/liter rétegenként. Függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

Fényesség: magasfényű, selymfényű

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett raktárban tárolva.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!