



Sadolin Samba Kopásálló Parkettalakk

RENDKÍVÜL JÓ KOPÁSÁLLÓSÁGÚ PARKETTALAKK

Leírás: Uretánalkid műgyanta bázisú, oldószeres, levegőn oxidatív úton száradó lakk.

Felhasználási területek: Parketták és egyéb beltéri fafelületek (keményfa fajták, fenyőfa) lakkozására szolgál. Natúr fa és korábban lakkozott felületek átvonására is alkalmas.

- Tulajdonságok:**
- Magas kopásállóságot biztosít
 - Gyorsan szárad
 - Könnyű alkalmazás

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Felhasználás előtt egybefüggően távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget és a lakkot alaposan keverjük fel. Lakkozás előtt a felületet elő kell készíteni. A lakkozendó felületnek száraznak, portól, viasztól és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A korábban már lakkozott, ép vagy legfeljebb kissé kopott lakkréteget egyenletesen csiszoljuk meg. Az erősen kopott lakkréteget gépi csiszolással el kell távolítani.

Használat: A fáig csiszolt felületet Sadolin Samba lakkal vonjuk át. A parkettalakk felhordását ecsettel, kefével vagy hengerrel végezhetjük. A teljes száradás után a szálfelhúzás eltüntetésére finom papírral enyhén megcsiszoljuk, majd a felületet alaposan portalanítjuk. A lakkot általában nem kell hígítani. Ha szükséges, 5-10 %-ban Szintetikus Hígítóval hígítható. Az egyes rétegek felhordása között szobahőmérsékleten 5 óra száradási időt kell biztosítani. Az eszközöket szintetikus hígítóval tisztíthatjuk. A lakkozott felület teljes átkeményedés után (kb. 2 nap múlva) vehető igénybe. Nagyobb igénybevételnek kitett helyeken (tornaterem, táncterem) legalább 15 napot kell várni. Kopott, rossz állapotú parketta esetén javasolt alapozó használata is (pl.: Supralux Gemini Tivini).

Javasolt bevonatrendszer

Első lakkozásnál:	2-3 x Sadolin Samba
Felújító lakkozásnál:	1-2 x Sadolin Samba

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1700.
Kiszerelés:	0,75 L; 2,5 L
Színválaszték:	színtelen (selyemfényű és magassfényű változatban)
Felhordási módok:	ecsettel, kefével, hengerrel.
Hígítás:	Nem kell; szükség esetén: H-100-as szintetikus hígítóval.
Eszközök Tisztítása:	Supralux Szintetikus Hígítóval
Kiadósság:	11-14 m ² /L/réteg
Igénybevétel:	a lakk átkeményedése után kb. 2 nap múlva
Átfesthető:	önmagával, min. 5 óra múlva
Minőségmegőrzési idő:	60 hónap
Alkalmazási Körülmények:	+15°C és +30°C között