

Sadolin®

A jól ápolta fa titka.



Sadolin SUPERDEC

KIVÁLÓ FEDŐKÉPESÉGŰ FAFESTÉK

Leírás: Vizes bázisú, selyemfényű, takaró hatású bevonatot adó fafesték, kül- és beltéri felhasználásra. Víztaszító, az ultrabolya sugárzásnak ellenáll, nagyon rugalmas bevonatot ad, nem repedezik meg, nem pereg le. Hosszantartó védelmet biztosít az időjárás okozta igénybevétellel szemben.

Felhasználási területek: A Sadolin Superdec Fafesték kültéren és beltéren egyaránt alkalmazható. Tatarozáshoz és újrafestéshez ideális.

Felületek: Kiválóan alkalmas olyan fafelületek, mint pl.: homlokzati borítás, oromzat, tető belsőrész, kerti házak, kapuk és kocsibejárók, valamint belső és külső burkolatok (nem mérettartó faszervezetek) festésére, felújítására.

- Tulajdonságok:**
- Nem repedezik meg, nem pereg le
 - Víztaszító
 - Kiemelkedő UV védelem
 - Nincs kellemetlen szaga
 - Könnyen felhordható
 - 2 színben kapható, a színek egymással is keverhetők

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festetlen, új fa száraz, tiszta, zsírmentes és egyenletesen csiszolt legyen. A gyantakiválást Supralux H-400 Hígítóval kell lemosni. Kültérben a fát Sadolin Base vagy Base Plus-szal alapozzuk. 24 illetve 2 óra múlva (az alkalmazott alapozótól függően) Sadolin Superdec készítménnyel 2-3 rétegben átvonható. Beltérben alapozás nem szükséges. A degradálódott, sötét felfelületet előzetesen le kell csiszolni és portalaníteni. A repedezett, lazán tapadó bevonatot el kell távolítani, majd úgy kell eljárni, mint új felületeknél. Próbafestés ajánlott.

Használat: Felhasználásra kész, nem kell hígítani, de szükség esetén 5% vízzel hígítható. Használat előtt és közben alaposan fel kell keverni. Ecsettel kell felhordani, szál irányban, majd alaposan szétoszlatjuk. A színek egymással keverhetők.

Javasolt bevonatrendszerek

Beltérben: 2 x Sadolin Superdec

Kültérben: Először 1 x Sadolin Base vagy Sadolin Base Plus
utána 2-3 x Sadolin Superdec

Gyakorlati információk

Kiszerelés: 0,75 L (szahara, terrakotta, vörös, mélyzöld, galambkék)
0,75 L, 2,5 L (fehér, homok, napsárga, svédvörös, teak, zöld,
királykék)

Színválaszték: 12 szín

Felhordási módok: ecset

Hígítás: hígítani nem kell, szükség esetén 5% vízzel hígítható

Eszközök Tisztítása: Használat után vízzel vagy szappanos vízzel.

Kiadósság: (1 rétegben) 9-10 m²/liter/réteg

Száradási idő: 1 óra (20°C-on)

Átfesthető: önmagával, 24 óra múlva

Minőségmegőrzési idő: 36 hónap

Alkalmazási Körülmények: +10-30°C között használjuk