



CIMSEC®

Cimsec Prémium Fugenflex (Premium Fugenflex) Elasztikus fugázó anyag Sarkok, falcsatlakozások és dilatációs hézagok rugalmas tömítésére

- ecetsavasan térhálósodó
- szilikon bázisú
- nem reped, nem zsugorodik
- széles színválaszték
- gombásodás- és penészálló
- tartósan rugalmas
- UV-, időjárás- és vízálló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Magas minőségű, ecetsavasan térhálósodó, tartósan elasztikus fugázó anyag. A CIMSEC Prémium színes fugázóval megegyező színekben készül. Hidegburkolattal ellátott felületek csatlakozási fugáinak és támulási hézagainak tömítésére szolgál fürdőszobában, vizes helyiségekben, terasz, lépcsőburkolat valamint lábazat készítésénél. UV- és időjárásálló, kül- és beltérben is alkalmazható. Nem javasolt természetes, elszíneződésre hajlamos kő burkolólapokhoz (pl. márvány, gránit), fémekhez, cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére, és kezelés nélküli fafelületekhez. Ezekben az esetekben a CIMSEC Fugenflex MS fugázót ajánljuk. Víz alatti tömítés készítésére nem alkalmas.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak-e.

ALKALMAZÁS

Vágja le az adagoló csont tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsört, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A felületek megfelelő előkészítése után egyenes vastagságban hordja fel a szilikon tömítőanyagot a helyére. Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus fuga kialakítása érdekében. A kinyomott massa – kb. 5 percig – többször vízbe mártott spatulával formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítő anyag oldószerezrel-, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.

A fugatömítés legfontosabb szabályai:

- 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2 : 1 (szélesség : vastagság).

- Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a résbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.

Kiszerezés

310 ml

Fugaszélesség

25 mm-ig

Terhelhető

24-36 óra
elteltével



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Acetoxi-szilán térhálósító komponenst és szervesen oldható anyagokat tartalmaz
Fugaszélesség	25 mm-ig
Száradási idő:	1 – 5 mm/nap
Maximális mozgás felvétel:	kb. ±20%
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 °C és +40 °C között
Hőállóság:	-30 °C – +150 °C
Bőrösödési idő	kb. 10-15 perc
Terhelhető:	kb. 24-36 óra elteltével
Teljes terhelhetőség:	2-3 nap elteltével
Szállítható:	max. -15 °C-ig

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 65% relatív páratartalom) vonatkoznak.



FONTOS TUDNIVALÓK

A Cimsec Prémium Fugenflex elasztikus fugázó anyag a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért jól szellőztetett helyiségekben javasoljuk alkalmazni! Gyermek kezébe nem kerülhet! A szemmel és bőrrel való érintkezés kerülendő. A tömítő színét lásd a ragasztott címkén. Csak az azonos gyártási számú termékeknél garantált a színazonosság. Nem átfesthető.

KISZERELÉS

310 ml műanyag kartusban

TÁROLÁS

Eredeti, jól zárt csomagolásban, hűvös, fagymentes, száraz helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 18 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A tömítőanyag maradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbatömítést végezni.

A CIMSEC Prémium Fugenflex csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

ALKALMAZÁSTECHNIKAI TANÁCSADÁS:

Tel.: (30) 919-2926