

Termékleírás  
12.05.2006  
(Korábbi dátum 03.12.2004)

## Magnetic (Mágnesezhető Festék)

**Típus** Vízhígítású speciális festék beltéri felhasználásra. Különleges tulajdonságai miatt a mágnes a Magnetic-kel festett felületen megtapad.



**Alkalmazhatóság** Alkalmas száraz beltéri felületekre. Beton, gipszkarton, faforgács és glettelt felületekre festhető.  
A Magnetic a Tikkurila vízhígítású falfestékeivel 1-2 rétegben átfesthető, amennyiben az eredeti szürkétől különböző színárnyalatot szeretnénk elérni. A túl vastagon felhordott fedőréteg csökkentheti a mágnes tapadását.

**Felhasználási javaslat** Alkalmas száraz beltéri felületekre.

### Műszaki adatok



Színskála	Szürke
Fényességi fokozat	matt
Fedőképesség	0,5 l / 1,5 m <sup>2</sup>
Kanna méretek	0,5 l
Hígító	Víz
Felvitel módja	Felhordható ecsettel, hengerrel.
Száradási idő 23°C és 50% relatív páratartalom esetén	24 óra
Sűrűség	Kb. 2,60 kg/l, ISO 2811
Tárolás	Fagytól védendő
Termékkód	001_5800

## FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	Minden festendő felület legyen száraz és a hőmérséklete legyen legalább +10°C. A levegő hőmérséklete legalább +5°C legyen és a relatív páratartalma, pedig legyen 80% alatt.
Előkészítés	Festetlen felületek: A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. Bizonyosodjon meg arról, hogy a teljes felület legyen előkészítve.  Korábban festett felületek: Öblítse le a felületet vízzel. A már festett, fényes felületeket csiszolja mattra az optimális tapadás érdekében. Tisztítsa le a csiszoláskor keletkezett port.
Alapozás	Alapozza a felületet Feelings Univerzális Alapozóval.
Hígítás	Nem szükséges hígítani.
Festés	Használat előtt és közben alaposan keverje fel a festéket. Két rétegben, bőségesen vigye fel a Magnetic festéket a felületre rövid szőrű ecsettel vagy hengerrel. A rétegek között hagyja száradni. Ha szükséges egy nap múlva javíthatja.
Szerszámok tisztítása	Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal vízzel.
Karbantartási útmutató	Legkorábban 1 hónappal a felhordás után. A felületet szárazon tisztítsuk. A nedves ruha nyomot hagy a felületen. A felhordás után néhány hétig óvatosan bánjunk a felülettel, mert normális körülmények között a festék körülbelül 1 hónap alatt éri el a végleges keménységét és ellenálló képességét.
határérték	(cat A/i) 140g/l(2010)

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzés használatát. A használat során gondosan járjon el. További információért kérje a termék biztonsági adatlapját.

## KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.