

Termékleírás
24.11.1994
(Korábbi dátum 10.08.2004)

Blackboard paint (Iskolatábla festék - Koulutaulumaali)


Típus Vizes hígítású akrilat-latex festék iskolatáblák festésére.



Alkalmazhatóság Iskolatáblák festésére szolgál. Olyan felületet képez, amelyre jól tapad, s amelyről egyúttal könnyen letörölhető a kréta.

Felhasználási javaslat Iskolatáblák festésére.

Műszaki adatok



Színskála Tengerzöld (no. 555) és fekete (no. 202)

Fényességi fokozat matt

Fedőképesség Kb. 9-12 m²/l.

Kanna méretek 1 l.

Hígító Víz

Felvitel módja Ecsetelés vagy szórás.

Száradási idő 23°C és Kb. 24 óra múlva.

50% relatív páratartalom esetén

vegyszerellenállóság Jó.

Szárazanyag tartalom Kb. 35%

Sűrűség Kb. 1.0 kg/l, ISO 2811

Tárolás Fagytól védve tárolandó.

Termékkód 361

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Festési körülmények	A befestendő felület legyen száraz, a hőmérséklet ne csökkenjen +5°C alá, és a levegő relatív páratartalma ne emelkedjen 80% fölé.
Előkészítés	Festetlen felület: a festetlen furnérlemezt tisztítsa meg a szennyeződéstől és a portól, majd alapozza le Otex adhézíós alapozóval. Korábban festett felület: mossa le a felületet mosószerrel vagy Tikkurila Maalipesu-val, majd gondosan öblítse le vízzel és hagyja megszáradni. Csiszolja át a felületet, távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port és alapozza le Otex adhézíós alapozóval.
Festés	A felhasználást megelőzően jól keverje fel a festéket. Szükség esetén hígítsa max. 10%-ban vízzel. Ecsettel vagy szórással 1-2 rétegben vigye fel a felületre.
Szerszámok tisztítása	Vízzel vagy Tikkurila Pensselipesu-val.
Karbantartási útmutató	A festés után egy hónapig ne tisztítsa a felületet, majd a következőket tegye: tisztítsa a felületet pH-semleges (pH 6-8) mosogatószerrel egy puha kefével, szivaccsal, vagy ruhával. A nagyon szennyezett felületeket tisztítsa enyhén lúgos (pH 8-10) tisztítófolyadékkal egy rongydarabbal, vagy egy szivaccsal. Óvatosan öblítse le a felületet. A festés után egy pár hétig óvatosan bánjon a felülettel, mert a festék teljes kikeményedése normál körülmények között kb. egy hónapig tart. Ha a felületet mindenképpen tisztítani kell a festés után, tegye azt egy puha kefével vagy rongydarabbal.
határérték	EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória: cat A/d, 130g/l(2010) Az a termék legfeljebb 30g/l VOC-t tartalmaz.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS

A termék összetétele miatt nincs szükség vészjelzésekre. A használat során kerülni kell a bőrrel és a szemmel való érintkezést. A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉK KEZELÉS SZÁLLÍTÁS

A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatóak vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

VAK/ADR -

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.